

TECHNISCHES DATENBLATT



ORCHESTRA

Sonnenschutz

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spindüsengefärbtes Polyacryl			
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen			
Bindungsart	Leinwandbindung			ISO 7211-1
Gewicht	295		g/m ²	ISO 2286-1
Breite	120		cm	EN 1773
Materialdicke	0.64		mm	ISO 2286-3
Steifigkeit	1250	880	mN	ISO 2493

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

Ölabweisende Eigenschaften	5		class / 8	ISO 14419
Reissfestigkeit	140	90	daN	ISO 13934-1
Abnahme der Zugfestigkeit	< 20	< 20	%	ISO 13561
Gesamt-Längenänderung unter Belastung	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Rest-Längung ohne Last	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Maßbeständigkeit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Weiterreissfestigkeit	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Reissdehnung	35	30	%	ISO 13934-1
Wassersäule (Schmerber)	> 350		mm	ISO 811
Abnahme der Wassersäule	< 15		%	ISO 13561
Spray Test	5		class / 5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4		class / 5	ISO 105 B04



FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit	7-8		class / 8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	7-8		class / 8	ISO 105 B04
Reibechtheit (trocken)	5		class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5		class / 5	ISO 105X12

ANWENDUNG

Rollenlänge	60	lm	
Empfohlene Anwendungen	Markisen aller Art und Größe		
Garantie	10	Jahre	

* Gesamt-Längenänderung unter Belastung

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messtoleranz +/- 5%) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Sie gelten ohne Rechtsverbindlichkeit und besitzen rein informativen Charakter.

Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

TECHNISCHES DATENBLATT



ORCHESTRA MAX

Sonnenschutz

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spindüsengefärbtes Polyacryl			
Ausrüstung	Spezielle Permaclean-Ausrüstung, wasserabweisend und selbstreinigend. Einseitige Kunstharzbeschichtung, wasserdicht und UV-beständig			
Bindungsart	Leinwandbindung			ISO 7211-1
Gewicht	320		g/m ²	ISO 2286-1
Breite	120		cm	EN 1773
Materialdicke	0.7		mm	ISO 2286-3
Steifigkeit	950	680	mN	ISO 2493

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

Ölabweisende Eigenschaften	5		class / 8	ISO 14419
Reissfestigkeit	154	105	daN	ISO 13934-1
Abnahme der Zugfestigkeit	< 20	< 20	%	ISO 13561
Gesamt-Längenänderung unter Belastung	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Rest-Längung ohne Last	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Maßbeständigkeit	-3 ; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Weiterreissfestigkeit	3	2	daN	ISO 13937-1
Reissdehnung	37	32	%	ISO 13934-1
Wassersäule (Schmerber)	1200		mm	ISO 811
Abnahme der Wassersäule	< 15		%	ISO 13561
Spray Test	5		class / 5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4		class / 5	ISO 105 B04

PERMACLEAN
SELF-CLEANING TREATMENT
by DICKSON



FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit	7-8		class / 8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	7-8		class / 8	ISO 105 B04
Reibechtheit (trocken)	5		class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5		class / 5	ISO 105X12

ANWENDUNG

Rollenlänge	60	Im	
Empfohlene Anwendungen	Markisen aller Art mit verbesserter Wassersäule		
Garantie	10	Jahre	

* Gesamt-Längenänderung unter Belastung. Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messtoleranz +/-5%) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Bemerkung zur Verarbeitung: die beschichtete Seite ist als Warenunterseite zu verwenden

Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - ZI la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

